



Paaugstinātas izturības ģipša plāksnes

Gyproc Rigidur H

10 mm, 12,5 mm, 15 mm un 18 mm biezas, īpaši izturīgas un cietas ģipša plāksnes - praktiski stabilākais un izturīgākais sausās būves materiāls (apstiprināts pat reģioniem ar zemestrīču risku). Gyproc Rigidur H ir izstrādātas iekšdarbiem: paaugstinātas izturības sienu un starpsienu apšūšanai, ideāla pamatne plauktu, skapīšu un citu smagumu piestiprināšanai. Plākšņu ļoti cietā virsma pasargā sienas no skrāpējumiem un citiem mehāniskiem bojājumiem. Lielā vērpes izturība paaugstina sienu stabilitāti, tāpēc Gyproc Rigidur H ir īpaši piemērotas koka karkasa konstrukcijām. Paredzētas telpām gan ar normālu, gan paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu. Pateicoties blīvajam kodolam, plāksnes uzlabo skaņas izolāciju un ugunsdrošību. Gyproc Rigidur H ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir vienkārši veikt nobeiguma apdari.

Gyproc Rigidur H veido viendabīga, blīva ģipša, papīra šķiedru un minerālu piedevu masa rūsgani pelēkā krāsā. Lai atvieglotu nobeiguma apdari, plākšņu garās malas ir iegremdētas. Plākšņu īsās malas ir taisni grieztas. Sortimentā arī Gyproc Rigidur H plāksnes, kurām ir taisni grieztas visas malas.

Montāža un nobeiguma apdare

Gyproc Rigidur H plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm Gyproc QSTR, QSR, QSRB vai Rigips Rigidur. Montāžas laikā plāksnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par 5°C, jāizvairās no straujas materiāla uzsildšanas.

Gyproc Rigidur H iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes salaidumus, ko ērti apstrādāt ar šuvju špakteli Gyproc Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Plākšņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm.

Ugunsdrošība	Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plākšņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (ap 2 l/m²).
Uzglabāšana	Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem balstiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plākšņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdināmai gaisa šķirkļiem.
Vides informācija	Pilnībā pārstrādājams materiāls.
Apstiprinājumi un sertifikāti	 European Technical Approval - ETA 08/0147

Plākšņu izmēri un svars

	Gyproc Rigidur H			
	biezums 10 mm	biezums 12,5 mm	biezums 15 mm	biezums 18 mm
Svars	13,2 kg/m²	16,3 kg/m²	19,4 kg/m²	21,0 kg/m²
Platums	595 - 2500 mm			
Garums	1500 - 6000 mm			



Skrūves plākšņu montāžai

Gyproc QSTR kokam un līdz 0,7 mm biežam metālam (ar pretvītņi)		
Izmērs mm	Daudzums pakā gab.	
3,9 x 25	1000	
3,9 x 35	1000	
3,9 x 41	1000	
3,9 x 51	500	
Gyproc QSR līdz 0,9 mm biežam metālam (ar pretvītņi)		
3,9 x 41	1000	
3,9 x 51	500	
Gyproc QSRB līdz 2,0 mm biežam metālam (pašurbjošās, ar pretvītņi)		
3,9 x 25	1000	
3,9 x 38	1000	
3,9 x 51	500	

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv