

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

DoP-13/0088-FX

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

FX

2. Paredzētais izmantojums:

- **vispārējs tips** Plastmasas savienotāji
- **lietošanai** Plastmasas savienotāji stiprinājumu veikšanai ārējo sienu kombinētās siltumizolācijas sistēmās ar apmetumu un siltumizolācijas pusfabrikātu elementu stiprināšanai pie betonaun mūra pamatnēm

iespēja / kategorija

- **slodze** no vēja uzsūkšanas
- **materiāli** FX plastmasas savienotāji sastāv no izplešanas uznavas ar gredzenu un metāla naglas, kas veido izplešanas tapu. Nagla ir izgatavota no cinkota tērauda. Uznavas ir izgatavotas no polipropilēna(PP). Gredzenam ir trīs versijas(FX-..L..,FX-..K..,FX-..C..).

3. Ražotājs:

Rawlplug S.A.

ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, PL

www.rawlplug.com

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

www.gyproc.lv



4. Saskaņotais standarts:

Saskaņotais 2+

5. Eiropas novērtējuma dokuments:

EAD 330196-01-0604 Plastmasas enkuri no neapstrādāta vai neapstrādāta materiāla ārējo siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmu ar apdruku
Pielietojuma kategorijas: A, B,C, D,E

6. Eiropas tehniskais novērtējums:

ETA-13/0088 dienas izdevums2018-03-20

7. Tehniskā novērtējuma iestāde:

Instytut Techniki Budowlanej

8. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Instytut Techniki Budowlanej pamatojotiesuz:

- ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu
- ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudēm Izdeva sertifikātu 1488-CPR-0551/Z

9. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi:

Tehniskā specifikācija		Pamatprasības saskaņā ar CPR	Piezīmes
ETA-13/0088	(1)	Mehāniskā pretestība un stabilitāte	Deklarētāsīpašības lapā 2
	(4)	Lietošanas drošība	Tādikritērijikā ir svarīgi priekš [1]

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

www.gyproc.lv



Viena savienotāja raksturīgā pretestība stiepē							
Pamatnes materiāls	Blīvums a klase [kg/dm ³]	Minimālā izturība pret spiedi [N/mm ²]	Atsauces standarts	Urbšanas metode	NRK [kN]		
					FX-05	FX-06	FX-08
Betons C12/15			EN 206-1	Triecienurbjma šīna	0.1	0.2	0.3
Betons C20/25 - C50/60			EN 206-1	Triecienurbjma šīna	0.2	0.4	0.5
Pilni keramikas ķieģeļi	≥ 1.7	≥ 30.0	EN 771-1	Triecienurbjma šīna	0.2	0.2	0.6
Pilni silikātķieģeļi (KS NF 202.0)	≥ 2.0	≥ 20.0	EN 771-2	Triecienurbjma šīna	0.2	0.3	0.75
Dobi silikātķieģeļi (KS L-R(P) 8 DF	≥ 1.6	≥ 12.0	EN 771-2	Urbmašīna	0.3	0.3	-
Viegls betona dobs bloks Hbl	≥ 0.8	≥ 2.0	DIN 18151	Urbmašīna	0.2	0.2	0.4
Pusfabricēti elementi no armēta vieglā betona uz drupnes bāzes	≥ 1.56	≥ 20.0	EN 771-3	Urbmašīna	0.3	0.3	0.5
Autoklavēts gāzbetons AAC 2	≥ 0.35	≥ 2.0	EN 771-4	Urbmašīna	0.1	0.1	0.1
Parciālais drošuma koeficients	2.0						

Kustības uzvedība						
Pamatnes materiāls	N RK/3 [kN]			δ (N RK/3) [mm]		
	FX-05	FX-06	FX-08	FX-05	FX-06	FX-08
Betons C12/15	0.03	0.07	0.10	0.10	0.26	0.25
Betons C20/25-C50/60	0.07	0.13	0.17	0.12	0.35	0.38
Pilni keramikas ķieģeļi	0.07	0.07	0.2	0.24	0.24	0.57
Pilni silikātķieģeļi	0.07	0.11	0.25	0.39	0.24	0.68
Dobi silikātķieģeļi (KS L-R(P) 8 DF	0.10	0.10	-	0.27	0.23	-
Viegls betona dobs bloks Hbl	0.07	0.07	0.13	0.24	0.14	0.84
Pusfabricēti elementi no armēta vieglā betona uz drupnes bāzes	0.10	0.10	0.17	0.13	0.27	0.29
Autoklavēts gāzbetons AAC 2	0.03	0.03	0.03	0.07	0.10	0.09

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

www.gyproc.lv



Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sławomir Jagła – Kvalitātes uzraudzības vadītājs

(vārds un amats)

Wroclava, 2018. gada 11. jūlijā

(Izdošanas vieta un laiks)

**Sustainability Officer / Menedžer ds.
Zintegrowanych Systemów Zarządzania**

Jagła
mgr Sławomir Jagła

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

www.gyproc.lv

