


Rigips ProMix Airless F



Špaktelmasa ar pastiprinātu saķeri virsmas nobeiguma špaktelēšanai iekštelpās. Īpaši piemērota virsmas apdarei Q3-Q4 kvalitātes līmenī. Rigips ProMix Airless F ir izteikti smalka struktūra, teicama saķere un laba noturība pret plaisāšanu. Iestrādājama mehāniski (nav lobīšanās uzklājot). Der ģipškartonam, kā arī citām minerālas izcelsmes pamatnēm - cementa/kaļķa apmetumiem, betonam, mūrim. Kā nobeiguma kārtu var klāt uz visa veida ģipškartona šuvju aizpildītājiem. Nav izmantojama telpās ar paaugstinātu mitrumu. Lietojot kā gala špakteļi, maksimālais kārtas biezums ir 3 mm. Nošpaktelētā virsma pirms krāsošanas vairs nav jāgruntē.

Izgatavota saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001. Atbilst CE prasībām saskaņā ar EN 13963. Iestrādājot uz ģipškartona, jāseko ieteikumiem saskaņā ar EN 13963.

Iestrāde

Apstrādājama pamatnei ir jābūt stabīlai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Iestrādei jāizmanto tīri darbarīki. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +8°C.

Rigips ProMix Airless F gatava lietošanai un pirms iestrādes tikai jāapmaisa. Ja nepieciešams to var arī nedaudz atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 1 litram ūdens uz 25 kg masas). Lai izvairītos no pārmērīgas atšķaidīšanas, ūdens jāpievieno pakāpeniski. Pārmērīgs pievienotā ūdens daudzums var izraisīt papildus rukumu un paildzināt žūšanas laiku.

Špakteļi jāiestrādā mehāniski izsmidzinot. Slīpēšana ir jāveic uzreiz pie uzklātā slāņa izžūšanas ar 120-220 smilšpapīru. Slīpējot jāizmanto acu un elpvadu aizsardzības līdzekļus. Pirms katra nākamā slāņa klāšanas jānotīra visi putekļi. Špaktelmasas pārpalikumus nedrīkst izliet kanalizācijā.

Krāsa	Balta.
Kārtas biezums	Līdz 3 mm.
Patēriņš	Kā nobeiguma špakteļi: apmēram 1,6 kg/m ² /mm.
Žūšanas laiks	Apmēram 24 stundas.
Sastāvs	Šaistviela: lateksa kopolimērs. Šķīdinātājs: ūdens. Pildvielas: mikrosfēras un balts dolomīts.
Frakcijas (grauda) lielums	Līdz 0,3 mm.
pH līmenis	Apmēram 9.
Ugunsdrošība	Neizplata un neuztur uguni.
Iepakojums	25 kg maisos. Uz paletes 40 maiši.
Derīguma termiņš un uzglabāšana	Sausā, tumšā vietā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā produkts ir uzglabājams 12 mēnešus. Uzglabāšanas temperatūra +2°...+30°C. Atvērtus iepakojumus ir jāuzglabā blīvi aiztaisītā veidā un jāizlieto 3 mēnešu laikā.