



Smalka gaišā špaktelmasa ar pastiprinātu saķeri ģipškartona, ģipša un cementa plāksņu šuvju un stūru apdarei iekštelpās. Īpaši piemērota lietošanai kopā ar papīra šuvju lentām, piemēram, SparkPerf®. Var izmantot arī kā nobeiguma špakтели līdz 2 mm biezumam visas virsmas izlīdzināšanai gan plāksnēm, gan lielākajai daļai citas minerālas izcelsmes pamatnēm - betonam, cementa/kaļķa vai ģipša apmetumiem u.tml. Iestrādājama ar rokām vai mehāniski. Nedrīkst izmantot telpās ar paaugstinātu mitrumu.

Izgatavota saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001. Atbilst CE prasībām saskaņā ar EN 13963. Iestrādājot uz ģipškartona, jāseko ieteikumiem saskaņā ar EN 13963.

## Iestrāde

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

Rigips PROMIX® SPRAY JOINT ir gatava lietošanai un pirms iestrādes tikai jāapmaisa. Aizliegts pievienot ūdeni vai citas vielas.

Špaktelmasu jāiestrādā ar špakteljāpstiņu, rullīti vai mehāniski izsmidzinot. Iestrādei jāizmanto tīri trauki un darbarīki. Iestrādes laikā maisījuma, pamatnes un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C.

Slīpēšana ir jāveic uzreiz pie uzklātā slāņa izžūšanas ar 120-150 smilšpapīru. Slīpējot jāizmanto acu un elpvadu aizsardzības līdzekļus. Klājot vairākus slāņus, jāievēro, lai iepriekšējais slānis būtu pilnībā nožuvīis un ciets. Pirms katra nākamā slāņa klāšanas virsma jānoslīpē un jānotīra putekļi. Špaktelmasas pārpalikumus nedrīkst izliet kanalizācijā.

Krāsa	Gaiši pelēka.
Patēriņš	Aizpildot šuves: apmēram 0,3 l/m.
Žūšanas laiks	Atkarīgs no slāņa biezuma, temperatūras, atmosfēras mitruma un citiem apstākļiem.
Sastāvs	Saistviela: lateksa kopolimērs. Šķīdinātājs: ūdens. Pildvielas: mikrosfēras un balts dolomīts.
Frakcijas (grauda) lielums	Līdz 0,15 mm.
pH līmenis	Apmēram 9.
Ugunsdrošība	Neizplata un neuztur uguni.
Iepakojums	15 litru (25kg) spaiņos. Uz paletes 33 spaiņi. Spaiņi ir izgatavoti no 100% pārstrādājamas plastmasas, kam sastāvā jau ir vismaz 90% pārstrādāta plastmasa.
Derīguma termiņš un uzglabāšana	Sausā, tumšā vietā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā produkts ir uzglabājams 12 mēnešus. Uzglabāšanas temperatūra +2°...+30°C. Atvērtus iepakojumus ir jāuzglabā blīvi aiztaisītā veidā un jāizlieto 3 mēnešu laikā.